

| 項 目 JIS規格 | 参 考 値 |
|-------------------|--------|
| 練和時間 1分未満 | 30～40秒 |
| 初期硬化時間 1分～5分 | 2分10秒 |
| 永久ひずみ 5%以内 | 2.9% |
| 弾性ひずみ 5%～20% | 13.5% |
| 圧縮強さ 0.35MPa以上 | 0.8MPa |

使用する石こうの種類：歯科用硬質石こう