

[物理的性質（試験方法：JIS T 6512：2005）]

細線再現性		適合
石こうとの適合性		適合
永久ひずみ	%	1.4 %
弾性ひずみ	%	10 %
引裂強さ	N/mm	0.7 N/mm