

〔物理的性質 (試験方法:JIS T 6605) 〕

標準混水量 (粉100gに対して) ml	26
硬化時間 min	14
圧縮強さ (1hr) MPa	40
線硬化膨張 (2hr) %	0.26
細線再現性	適合