

[物理的性質（試験方法：JIS T 6605）]

標準混水量（粉 100g に対して） ml	25
硬化時間 min	8
圧縮強さ（1hr） MPa	40
線硬化膨張（2hr） %	0.05
細線再現性	適合